



# 羅馬崗石人造石 抗污測試報告

羅馬集團光聯興業

## 抗污染試驗報告

委測單位：光聯興業股份有限公司

服務編號：1000S3-T1003

工程名稱：無

頁次：第 1 頁 共 1 頁

試驗方法：抗污染試驗

報告日期：99.02.01

試樣名稱：Romastone NAP

## 抗污染試驗檢核表

試驗組(施作 923 防護劑)				未防護			
NAP (12hr)		NAP (24hr)		NAP (12hr)		NAP (24hr)	
機油	5	機油	5	機油	5	機油	5
沙拉油	5	沙拉油	5	沙拉油	5	沙拉油	5
醬油	5	醬油	5	醬油	4	醬油	4
咖啡	5	咖啡	5	咖啡	5	咖啡	5
藍墨水	5	藍墨水	4	藍墨水	4	藍墨水	4
蕃茄醬	5	蕃茄醬	4	蕃茄醬	4	蕃茄醬	3

試驗相關事項其他說明：

1. 本試樣執行試驗時之實驗室溫度為攝氏 25°C，溼度為 53%。
2. 廠商送測樣品為 Romastone NAP。

測試方法：1. 送測樣本進入 105°C 烘箱烘乾 24 小時後取出，待降溫至 40°C 時施作防護劑，養生 24 小時後施作污染源。

2. 施作污染源靜置 24 小時後，將表面污染源擦拭乾淨，以著墨判定法觀察並予以紀錄之。

3. 污染測試之判定方法以 (1. 著墨)、(2. 輕著墨)、(3. 微著墨)、(4. 輕微著墨)、(5. 無著墨) 分成五等級。

備註：

1. 本試驗報告依據委託者需求份數發出，本單位另保留一份三年；本報告分離使用無效。
2. 送測單位可自由使用此報告，但不得作為法律訴訟或商業廣告之用途，且需整份使用，不得任意摘錄或影印，否則視為無效。
3. 樣品由委託者提供，本報告僅對送測樣品負責。

以下空白

報告簽署人：  
Authorized by: \_\_\_\_\_

李培道



# 羅馬集團光聯興業

326台灣桃園市楊梅區電研路190巷108號

電話: +886 (0)3 490-1526

傳真: +886 (0)3 490-1520

email:service@romastone.com.tw

<http://www.romastone.com.tw>